

Infoblatt 150

Verklebung und Abdichtung von MonoPan (Polypropylen) mit SABA-Produkten



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Besucheradresse: Weverstraat 6, NL-7091 CM Dinxperlo, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 658989, E-mail info@saba.nl, Internet, www.saba.nl, Handelsregister Arnhem 09065419

MonoPan (Polypropylen) roh

Vorbehandlung des Fügepartners MonoPan (Polypropylen) roh

1. Reinigen (mit fusselfreiem, sauberem Tuch / Lappen) mit SABA Cleaner 48.
Abluftzeit einhalten: minimal 5 Minuten
2. Primern mit SABA Primer 4518 (mit fusselfreiem, sauberem Tuch / Lappen oder sauberem Pinsel). Aufluftzeit einhalten: minimal 15 Minuten und maximal 30 Minuten
3. Sollte der zweite Fügepartner nicht ebenfalls MonoPan sein, fordern Sie dazu bitte unsere „Vorbehandlungsempfehlung SABA Sealtack“ an

Verklebung / Abdichtung mit SABA Sealtack (Typ bestimmen)

1. SABA Sealtack auf einen der beiden Fügepartner auftragen
2. Beide Fügepartner leicht miteinander verpressen
3. Schichtstärke des Klebstoffes von minimal 2 mm einhalten
4. Verklebung bis zur Aushärtung fixieren

MonoPan (Polypropylen) lackiert

Vorbehandlung des Fügepartners MonoPan (Polypropylen) lackiert

1. Reinigen (mit fusselfreiem, sauberem Tuch / Lappen) mit SABA Cleaner 48.
Abluftzeit einhalten: minimal 5 Minuten
2. Sollte der zweite Fügepartner nicht ebenfalls MonoPan sein, fordern Sie dazu bitte unsere „Vorbehandlungsempfehlung SABA Sealtack“ an.

Verklebung / Abdichtung mit SABA Sealtack (Typ bestimmen)

1. SABA Sealtack auf einen der beiden der beiden Fügepartner auftragen
2. Beide Fügepartner leicht miteinander verpressen
3. Schichtstärke des Klebstoffes von minimal 2 mm einhalten
4. Verklebung bis zur Aushärtung fixieren

Typen SABA Sealtack (MS-Polymer)

1-komponentig, lieferbar in 290ml-Kartuschen und 600ml-Beuteln. Farben: weiss, grau, schwarz:

- SABA Sealtack 700 = Standard (mittelviskos und weich elastisch)
- SABA Sealtack 750 = Universell (mittelviskos und fest elastisch)
- SABA Sealtack 780 = Standfest (hochviskoser und fest elastisch)
- SABA Sealtack 790 = Schnell und hochfest (schnell und hochfest elastisch)

2-komponentig, lieferbar in 490ml-Kartuschen, Farbe: weiss

- SABA Sealtack Fast = Superschnell (Sehr kurze Handlingfestigkeit und fest elastisch)

SABA berät Sie gerne:

SABA GmbH
Kleb- und Dichtstoffe
Tel. 02871-292402
Fax. 02871-292401
E-Mail: b&c@saba.nl
Internet: www.saba.nl

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Besucheradresse: Weverstraat 6, NL-7091 CM Dinxperlo, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 658989, E-mail info@saba.nl, Internet, www.saba.nl, Handelsregister Arnhem 09065419

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf den heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Auf unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte finden ferner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Niederländischen Vereins „Nederlandse Vereniging van Rubber en Kunststoffabrikanten vom 01.11.1992“ Anwendung.